

MOELLER STONE CARE Italy

TI-3.2 it

MARMO - CALCARE

-spacco naturale-bocciardato-spazzolato grezzo-sabbiato-levigato grezzo

Procedure di trattamento secondo DIN 18332 (EN 12440)

Requisiti

Prima del trattamento di una superficie appena posata, attendere il giusto tempo di asciugatura, in modo tale che l'umidità residua abbia il tempo di uscire dal materiale lapideo e dal sottofondo (umidità max 2-4%)

Pavimenti posati a colla hanno un tempo di asciugatura di 2-3 settimane, pavimenti posati a sottofondo 4-6 settimane. Questi tempi sono indicativi, in quanto dipendono dalle condizioni atmosferiche. Un eventuale riscaldamento a pavimento deve essere spento, sia per la pulizia che per il trattamento successivo. La superficie da trattare deve essere a temperatura ambiente, pulita ed asciutta, priva di macchie ed assorbente. Queste sono le condizioni per un trattamento eseguito con successo.

Provvedere sempre a fare una campionatura del materiale da trattare, per essere certi del risultato e per quantificare il materiale necessario. Leggere attentamente le etichette. aerare i locali durante l'uso.

Un aiuto per la fuga

Prima della stuccatura	S245 Protezione per fughe	Resa ca. 10-15 m ² /lt
------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Pulizia

Sporcizia di cantiere	R155 Determultiuso – senza acidi	Resa ca. 10-80 m ² /lt
Aloni di cemento	R183 Deterpietra – elimina cemento	Resa ca. 5-30 m ² /lt
Macchie in genere	Vedi tabella eliminazione macchie	

Dopo ogni pulizia la superficie deve asciugare almeno 1-2 giorni (umidità residua max. 2-4%)

Protezione – ambienti interni ed esterni

Senza variazioni di colore	S232 Antimacchia - base acquosa	Resa ca. 5-20 m ² /lt
Variazione di tono irrilevante	S234 Antimacchia - extra	Resa ca. 5-20 m ² /lt
Tonalizzante	S244 Antimacchia - colorplus	Resa ca. 5-20 m ² /lt
Tonalizzante opaco	S235 Colorplus – opaco (solo per interni)	Resa ca. 5-10 m ² /lt
Tonalizzante satinato	S237 Sigillante pietra – lucido satinato (solo per interni)	Resa ca. 5-10 m ² /lt

Cura – ambienti interni ed esterni

Cura quotidiana	P324 Sapone pietra – cura corrente
Per mantenere la brillantezza	Cambiare regolarmente l'acqua, 25-50 ml di prodotto ogni 10 litri di acqua P323 cera brillante Cambiare regolarmente l'acqua, 100-200 ml di prodotto ogni 10 litri di acqua –si consiglia un lavaggio con HMK P323 ogni 5 lavaggi con HMK P324
Pulizia a fondo periodica	R155 Determultiuso – senza acidi

Pavimenti vecchi

Depositi di trattamenti/detergenti	R155 Determultiuso – senza acidi	Resa ca. 10-80 m ² /lt
Strati di cera residui	R154 Dissolfix – acqua idrosolubile	Resa ca. 5-10 m ² /lt
Per una manutenzione ottimale, si consiglia di procedere ad una regolare pulizia di fondo, dopo l'asciugatura procedere al trattamento protettivo sopra descritto		

Ambiente

Tutti i detergenti che devono sottostare alla legge si detergenti, sono registrati presso l'ufficio ambientale federale di Berlino. I nostri trattamenti sono utilizzati e consigliati da decenni dalle più importanti aziende tedesche operanti nel settore delle pietre naturali. Queste informazioni tecniche sono puramente indicative, l'utilizzatore dei prodotti deve sempre testare tali prodotti sulla superficie da trattare. La produttrice si riserva di modificare al fine di migliorarli i prodotti apportando alcuni cambiamenti. L'utilizzatore deve rispettare le disposizioni di legge ed i diritti di terzi.

*I nostri prodotti sono distribuiti dalle
migliori marmorie e dai migliori
commercianti di ceramica*

Il rivenditore